



Maderas Siero, S.A.  
Los Cuetos- Argüelles  
33188-Siero. Asturias

Oviedo, 29 de Noviembre de 2011

Estimados señores,

En relación con la petición de análisis de una muestra de Astillas de Castaño recibida en este Instituto, se han obtenido los siguientes resultados:

Ref.	Ref. INCAR	Análisis Inmediato (% masa)			PCI (kcal/kg, base seca)
		Humedad	Cenizas (base seca)	M. Volátil (base seca)	
Astillas de Castaño	57.664	8,5	0,3	82,7	4285

Ref.	Ref. INCAR	Análisis Elemental (% masa, base seca)			
		Carbono	Hidrógeno	Nitrógeno	Azufre
Astillas de Castaño	57.664	49,5	5,7	0,3	0

Un saludo,

Dr. Fernando Rubiera  
Departamento de Carbón, Energía y Medio Ambiente